

表2

	熱伝導率
Al	168
ステンレス	14
Fe	68

表3 木製と金属バットの比較

	弾性率 (GPa)	強度 (MPa)	破壊靱性 (MPa·m^{1/2})
木	15.8	116	0.61
Al合金	71	500	28